


熱間圧縮強さ試験



試験装置外観写真

試験装置概要

設置年度	2010年度
型 式	BM015-2035D
製 造 所	(株)モトヤマ
仕 様	試験温度 : 最高1400℃ 最大荷重 : 90kN 炉内寸法 : W200×H200×D350mm 雰囲気 : 大気、N ₂ またはAr雰囲気 (真空置換) 試験片 : 40×40×40mm以内 (強さにより調整) 試験片セット数 : 1個



サンプルセット状況写真

サンプルおよび試験条件など

サンプル材質 : 粘土質れんが (SK34)
昇温速度 : 5℃/min
負荷速度 : 0.5mm/min
温度保持時間 : 30min
試料サイズ : φ25.4×25mm